

## BOPP SOLVENT

### CHARAKTERYSTYKA

Taśma samoprzylepna polypropylenowa z emulsją klejącą na bazie naturalnej gumy, hydrokarbonu i naturalnego rozpuszczalnika, pigmentu, plastycydów i antyoksydów.

### ZASTOSOWANIE

Stosowana przede wszystkim do zaklejania kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną. Doskonale nadaje się do wszystkich automatów oraz maszyn wykonujących nadruk na taśmie.

### CECHY

Dzięki swoim walorom takim jak: kleistość, rozciągliwość oraz przezroczystość i połysk nośnika, taśma ta nadaje się do wszelkich zastosowań w sektorze opakowaniowym. Szczególnie nadaje się do stosowania w niskich temperaturach. Odporna na wilgoć.

### DANE TECHNICZNE

grubość nośnika	: 25 $\mu$	: $\pm$ 10%
grubość nośnika wraz z emulsją klejącą	: 42 $\mu$	: $\pm$ 10%
pryczepność do stali	: 250 g/cm <sup>2</sup>	: $\pm$ 10%
pryczepność toczącej się kulki (5,5 g / $\varnothing$ 11,1mm)	: 6 cm	: $\pm$ 10%
wydłużalność do zerwania (%) p o p r z e c z n a	: 75	: $\pm$ 10%
w z d ł u ż n a	: 165	: $\pm$ 10%
wytrzymałość do zerwania p o p r z e c z n a	: 250 N/mm <sup>2</sup>	: $\pm$ 10%
w z d ł u ż n a	: 165 N/mm <sup>2</sup>	: $\pm$ 10%
wytrzymałość termiczna	: 110 °C	
zakres temperatur odporności taśmy przy użyciu	: 0 ÷ 60 °C	
zakres temperatur odporności taśmy 24 godz. po użyciu	: -25 ÷ 70 °C	

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.



#### Oddział Warszawa

04-087 Warszawa  
ul. Igańska 11  
tel.: (0-22) 870 00 90  
tel./fax: (0-22) 810 05 09

#### Oddział Warszawa

02-220 Warszawa  
ul. Łopuszańska 36  
tel.: (0-22) 868 03 35  
tel./fax: (0-22) 868 03 48

#### Oddział Poznań

60-451 Poznań  
ul. Dąbrowskiego 473  
tel.: (0-61) 847 68 70  
tel./fax: (0-61) 849 92 00